

Hoja técnica de producto

Edición 15/03/2013

N° de identificación:

01 14 05 02 100 0 000001

Separol® AS AR

Separol® AS AR

Desmoldante protector para encofrados

Descripción del producto

Separol® AS AR es un desmoldante listo para usar en encofrados para hormigones.

Usos

Separol® AS AR se utiliza para:

- Desmoldante de encofrados de metal.
- Especialmente indicado para hormigones ásperos, poco fluidos o altamente vibrados.
- Cuando se requieran hormigones con alto nivel de terminación superficial o para hormigones con curado térmico.

Ventajas

- Evita la corrosión de los moldes.
- Otorga mayor vida útil a los encofrados.
- Reduce al mínimo la adherencia del hormigón a los moldes.
- Ahorra mano de obra en la limpieza de los encofrados.
- Mejora la terminación / acabado superficial, debido a la reducción de burbujas de aire en los laterales de los moldes.
- Permite una excelente terminación en los hormigones a la vista.
- No produce manchas residuales en los moldes.
- Excelente adherencia a superficies metálicas.
- Es de fácil aplicación.

Datos del Producto

Forma

Apariencia/Color Líquido blanquecino

Presentación Bidones plásticos de 20 litros y tambores de 200 litros

Almacenaje

Condiciones de almacenaje/ Vida útil 9 meses siempre que se conserve en envases originales, bien cerrados para asegurar la estabilidad del producto. En lugar fresco o bajo techo

Datos Técnicos

Base química

Densidad 0,93 g/cm³ (aproximadamente a 25°C)

Información del Sistema

Construcción



Detalles de aplicación

Consumo Sobre encofrados metálicos rinde 40m²/litro aproximadamente

Calidad del Sustrato El sustrato debe estar estructuralmente sano y libre de todo rastro de contaminantes, partículas sueltas o mal adheridas, lechadas de cemento, aceites y grasas, etc.

**Aplicación
Condiciones /
Limitaciones**

**Instrucciones de
aplicación**

**Método de aplicación /
Herramientas** Separol® AS AR se entrega listo para su aplicación sobre los encofrados, con brocha, rodillo o pistola tipo airless, en una capa delgada y uniforme.

Las superficies del encofrado deben estar limpias y libres de grasa y hormigón adherido.

El sustrato debe estar seco.

Ante cualquier duda, consultar con nuestro Servicio Técnico.

**Notas de aplicación /
Limitaciones** El exceso de producto puede ocasionar manchas en la pieza desmoldada. En caso de aplicación con rodillo o pincel, se recomienda quitar el exceso de producto repasando la superficie con trapo o estopa. Su uso es viable para piezas sometidas a curado con vapor.

Nota Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

**Restricciones
Locales** Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consultar, por favor, la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

**Información de
higiene y
seguridad** Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, almacenamiento y eliminación de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de seguridad con datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros estudios relacionados con la seguridad. (Consultar la hoja de seguridad del producto solicitándola al fabricante).

Nota Legal Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Sika Argentina S.A.I.C
Juan Bautista Alberdi 5250
(B1678CSI) Caseros
Tel: 4734-3500 Fax: 4734-3555
Asesoramiento Técnico: 4734-3502/32
info.gral@ar.sika.com
www.sika.com.ar

